



natural walltiles

#### Installatie handleiding.

U zorgt er voor dat de condities tijdens het monteren gelijk zijn als de condities waarin de ruimte later gebruikt gaat worden. De relatieve luchtvochtigheid moet blijvend tussen de 45 & 65% zijn en de temperatuur ca. 21 graden.

1. Nadat u de dozen heeft ontvangen laat u deze ca. 14 uur acclimatiseren in de ruimte waar de panelen gebruikt gaan worden. Let er wel op dat de dozen horizontaal en met de goede zijde naar boven geopend worden.
2. De te beplakken oppervlakten dienen vlak ,schoon en vetvrij te zijn. Bij voorkeur kunt u de te beplakken oppervlakten voorzien van een gekleurde grondverf/laag om eventueel doorschijnen van de ondergrond te voorkomen.
3. Aangezien het een natuurlijk handgemaakt product betreft, moet nadat u de dozen heeft uitgepakt de matjes uit de verschillende dozen door elkaar mengen zodat de kleur verschillen over de te beplakken oppervlakte verdeeld worden.
4. De te lijmen oppervlakten inlijmen met een fijne lijmkam. Hiertoe zet men de montage lijm op in rillen (net als wanneer je kit gebruikt) waarna je de lijm met de fijne lijmkam verdeelt over de gehele oppervlakte. Dit doe je telkens voor ca. 4 panelen. Aan de oppervlakte inlijmen en de matjes er stevig indrukken en op de goede plaats schuiven. Daarna lijm aanbrengen voor de volgende 4 matjes. De matjes dienen na het aanbrengen van de lijm direct geplaatst te worden en kunnen na ca. 5/8 minuten nog enigszins verschoven worden.

Het is ook mogelijk om een contact lijm te gebruiken (0099 Classic). Deze lijm wordt zowel op de te beplakken oppervlakte gespoten als wel op de Decocos panelen. Na droging van ca. 10 minuten kan het paneel gemonteerd worden. Het paneel indien mogelijk direct op de goede plaats aanbrengen en daar corrigeren wat nog slecht 2/3 minuten mogelijk is.

5. De panelen kunt u afhankelijk van de dikte snijden, knippen, zagen en/of schuren.
6. De panelen kunnen zonder dilatatie voeg aangebracht worden tot ca. 6 m1 lang.

Hoewel we de grootste zorg besteden aan ons product is en blijf het handgemaakt ,dit betekent dat de gewenste maatvoering enigszins kan afwijken.

#### Benodigde materialen:

- Kitpistool , Constructie Sealer 60 kit(verbruik ca. 1 koker per 2m2
- Of Contact lijm 0099 classic verbruik ca. 1 bus per 2m2
- Rubberen hamer, verstekbak en fijne handzaag
- Doeken en/of reinigingsmiddel om overtollig lijm te verwijderen